



ที่ อว 0307/ **13225**

ถึง บริษัท ไทยสง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง ถุง EVA หมายเลขปฏิบัติการ L66/06374.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลขรับ L66/06374 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



กองวัสดุวิศวกรรม
โทร. 0 2201 7130
โทรสาร 0 2201 7127
E-mail : physics@dss.go.th



กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานการทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง
ถุง EVA

เครื่องหมาย / ตรา

หมายเลขปฏิบัติการ

กรม L66/06374.1

ผลการทดสอบ

จุดหลอมเหลว (°C) จุดที่ 1

87

จุดหลอมเหลว (°C) จุดที่ 2

107

โปรดดูเทอร์โมแกรมของดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์ (DSC) ในหน้า 3/3

ชื่อผู้ให้บริการ บริษัท ไทยสง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด

ที่อยู่ผู้ให้บริการ 30/9 หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ลักษณะตัวอย่าง



วันที่ทดสอบ 7 - 8 กรกฎาคม 2566

วิธีทดสอบ ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์ (DSC)

ผู้รับรอง

(นางกรรณิการ์ บุตรเอก)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ


ผู้รายงาน

(นางสาวโอบเอื้อ อัมวิทยา)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ



<https://thaihong.co.th/>
02-8175053, 099-090-3000

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

[Signature]

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุดิบตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย